報(4) 4 盐 驱特 ধ 3 (19)日本国格群庁 (JP)

特開平6-20839 (11)特許出顯公開番号

| 1 A28B | |
|------------|--|
| 平成6年(1994) | |
| (43)公阳日 | |

| 1月28日 | |
|------------|--|
| 平成6年(1994) | |
| (43)公開日 | |

| 1 A28B | |
|------------|--|
| 平成6年(1994) | |
| (43)公阳日 | |

| 技術 表示值 所 | |
|--|--|
| ~ µ, | |
| 庁内整理番号 7129~5E 7129~5E 9174~5E 8321~5J | |
| (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) | |
| 15/00 17/00 4/40 7/075 | |
| (51)htCl* H01F H01G H03H | |

審査請求 未請求 弱水項の数2(全5頁)

| (21)出版帝母 | 特阿平4—200496 | (71) 出版人 391033896 | 391039896 |
|----------|----------------|--------------------|--|
| | | | 株式会社住友金属セラミックス |
| (22)出版日 | 平成4年(1992)7月3日 | | 山口県央外市大樹町東分字岩倉2701番1 |
| | | (72)発明者 | 数地 正雄 |
| | | | 山口県美祢市大衛町東分字岩台2701番1 |
| | | | 株式会社住友金属セラミックス内 |
| | | (72)発明者 | 杉本 親夫 |
| | | | 山口県英祢市大樹町東分字岩台2701番1 |
| | | | 株式会社住友金属セラミックス内 |
| | | (72)発明者 | 松本 明 |
| | | | 山口県美祢市大衛町東分字岩倉2701番1 |
| | | | 株式会社住友金属セラミックス内 |
| | | (74)代期人 | 弁理士 吉村 博文 |
| | | | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ |


(54) [発明の名称] LCフィルタ

(57) [政権]

【構成】 800℃~1000℃で構成可能な低温焼成 セラミック 甚低において、敏苔板にフェライト 固を内蔵 した構成と、砲隊体励にフェライト材料を印刷してフェ [目的] コンパクトで、萬インダクタンスを有するイ ンダクタを内成したLCフィルタを提供する。

ライト固を形成し、数フェライト固に導体を配した結成

엃



[体群観火の範囲]

集成セラミック基板において、フェライト層を内蔵した ことを特徴とするLCフィルタ、

ライト層を形成し、餃フェライト層に導体を配している [開求項2] 絶録体圏にフェライト材料を配してフェ 糖水項1に記載のLCフィルタ。

[発明の詳細な説明] 0001]

より詳細には、コンパクトで、高インダクタンスを有す 【産業上の利用分野】本発明は、LCフィルタに係り、 るインダクタを内蔵したLCフィルタに関する。

パイラル状配線よりなるコンデンサ導体層を形成し、更 **にこれらの両側に絶縁体密を独屈し、かしこれらや一体** 【従来の技術】従来、LCフィルタとしては、組々の構 ラル状配線よりなるインダクタ導体届を、また他面にス **成のものがあり、例えば、『高椋気体脳の片面にスパイ** 焼成した構成』とされたものが知られている(特徴平2 -229640号明細位参照)

単体固が、チップ内部に内臓され、外気に非接触状態の 【0003】そして、このLCフィルタの協合、恒配各 構成としているので、その信頼性を向上させ得ると共 に、その構成をコンパクト化できるという利点を有す

[0004]

【発明が解決しようとする課題】しかし、前述したよう な分布定数型のLCフィルタの場合、次のような問題が

ことが難しいので、カット・オフ周波数のより低いLC は、インダクタ導体圏を形成するスパイラル状配線の長 力をいインダクタンスを有するインダクタを設ける フィルタが得難い。〇 インダクタンスを大きくするに さを長くするか、その囮数を増やす必要がある。

◎ スパイラル状配物の扱さを扱くするか、またその図 数を増やす必要があるので、チップのコンパクト化に限 度があり、眩サイズやコストの勧約上、50~100n Hを超えたインダクタの形式には対応できない。

[0005] 本発明は、以上のような問題点に対処して 11案したものであって、その目的とする処は、コンパク 等の問題がある。

LCフィルタを提供することにある。 [0000]

トで、高インタクタンスを有するインダクタを内臓した

)で~1000でで焼成可能な低温焼成セラミック基板 -るための手段としての本発明のLCフィルタは、80 【課題を解決するための手段】そして、上記課題を解決 色緑体層にフェライト材料を印刷し、散フェライト層に た、本発明の他のLCフィルタは、前記発明において、 **において、フェライト囮を内蹴した構成よりなる。ま**

リット、パインダ、溶剤を加えたものを用いている。し かし、他の配合、組成よりなるフェライトを用いてもよ 草体を配した構成よりなる。ここで、フェライト個を形 に、Ni, Zn, Mn, Cr, Coの酸化物より選ば 助剤を加え、これを焼成後、粉砕して得られたフェライ れる一または二種類以上の酸化物と、SiO, AliO,等の ト粉に、Si0,-B,0,-Ca0-Al,0,を主成分とするガラスフ 式するフェライト・ペーストとしては、通信、Fe₂Q

[0007]

イラル状配数であっても、その過磁率が高いので、その る。従って、本発明によれば、インダクタ導体配級を短 くすることができるので、チップ自体をコンパクト化で タを内蔵させることができるので、カットオフ周彼数の フェライト層を内蔵していることより、従来と同じスパ インダクタンスを大きくすることができるように作用す き、また容易に大きいインダクタンスを有するインダク [作用] 上記構成に基づく、本発明のLCフィルタは、 より低い分布定数型してフィルタを得ることができる。

[0008]

[英施例] 以下、図面を参照しながら、本発明を具体化 図、図2は第2英施例の展開解視図、図3は第3英施例 の展開幹視図、図4は第4英施例で、最上部のオーバー した実施倒について説明する。 ここに、図1~図4は、 本発明の実施例を示し、図1は第1英施例の展開斜視 コート図を省略した状態の展開幹視図である。

ラス粉末と、アルミナ粉末とからなるセラミックグリー して、セラミックグリーンシート16の上面には、フェ ライト・ペーストによりベタ印刷してフェライト陥2が ンシート1a, 1b, 1cを積層して生チップとし、こ 形成されていて、またその上面にはスパイラル状のイン ダクタ導体(A B 導体)3 aが配配され、信号入力端子 本実施例のLCフィルタは、Si0;-B;0;-Ca0-A1;0, 系ガ れを800~1000でで焼成して形成されている。 [0009] - 突施例1-

[0010] また、セラミックグリーンシート1aとセ シミックグリーンシート1 ひとの間には、脱粒体図 6 が 配置されていて、その上面にはスパイラル状のインダク タ苺体3bが配置され、信母入力塩子4、信号出力塩子 5と接続され、またセラミックグリーンシート1 aの上 [0011] ここで、フェライト励2を形成するフェラ 剤を加え、これを焼成後、粉砕して得られたフェライト に、Ni,Zn,Mn,Cr,Coの酸化物より遊ばれ 面にはスパイラル状のコンデンサ用導体7が配数され、 コンデンサ用導体7はアース増予8に接続されている。 イト・ペーストとしたは、数化物珠フェシイト (Feig る一または二種類以上の酸化物と、510, A1,0, 等の助 份) に、SiO₁-B₂O₃-CaO-AI₂O₃を主成分とするガラスフ 4、信号出力協予5と接続されている。

リット、バインダ、铬強を加えたものを用いている。す

なむち、フェライト粉末:30~100周畳%に、助剤 **台図用スインダー) や 哲 木 ト ペース 下 状 パ つ 小 存 大 超 展** のものを用いている。なお、助剤を全く添加しない場合 **て10~40毎のアヒクル(独語や女破游型に遊かした** は、収略マッチングが不十分となり、若干『反り』の問 ラス粉末を、5~30部加えた組成物:100部に対し 合租成的100部に対して、Si0₁-B₁0₃-Ca0-Ai₂0, 系ガ (SiO, AliO, 4) : 70~0日和%を設出して40位

夕頃体3gが配置されているので、数フェライトによっ ライト屋 2 を有し、核フェライト屋 2 を介してインダク て、 そのインダクタンスを大きくすることができるよう [0012] そして、本攻施例のLCフィルタは、フェ に作用する.

個が生じるケースがある。

[0013]次に、本党明の効果を確認するため、本英 5インダクタンスとの比較試験を行った。その結果、本 いインダクタンスが仰られた。このことより、本攻施例 エライトペーストの組成、特に、N1, Zn, Mn, C 攻応例フィルタの場合、従来例フィルタの 5 倍程度大き フィルタによれば、その構成を一層コンパクト化できる LCフィルタを提供できることが確認できる。なお、フ 福倒フィルタにおけるインダクタンスと、図1に示すL **ロフィルタにおいて、フェライト層を外した構成におけ** r. Coの数化物の細類、量を変えることで、その遊 は、一位大きへなることも確認できた。

10c, 10dの4層と、誘机体周11a, 11bの2 **悩とを投層・焼成した砕成よりなる。そして、絶験体層** 10 bの上面にはフェライト・ペーストをベタ印刷して 的成したフェライト層12が配置され、その上面にスパ 4.玻筋例のLCフィルタは、図2に示すように、セラミ イラル状のインダクタ導体13が配されていて、東た総 日本陸110にはコンドンナ用時体14が、飲色体陸1 色媒体層10cの最固(下層)には、フェライト・ペー ストをベタ印刷して形成したフェライト№12が配置さ ックグリーンシートよりなる結像体図10g,10b, 1 bにはインダクタ導体 1 3が印刷されている。また、 れている。

フェライト暦12,12によって、近傍に位置するイン ダクタ導体13, 13のインダクタンスが大きくできる [0015] そして、本収施例のLCフィルタの場合、 ように作用する。

[0016] - 技能返3-

(又は外部包括超子) とコンデンサ用導体 (又は外部包 質益子)とがそれぞれ印刷されたLFCM20,フェラ イト層21, 核位体層22, フェライト図21, LFC て、本技施例においても、自述した政施例と回接に、イ **本収筋例のしCフィルタは、それぞれインダクタ導体 衛20を積層・槍成して形成した構成よりなる。そし** ンダクタンスを大きくすることができる。

[0017] - 烘焙倒4-

本実施例のLCフィルタは、アース電極30, 信号入出 クタ用導体35とコンデンサ用導体36とをそれぞれ配 すると共に、数インダクタ用導体35とコンデンサ用導 体36とをそれぞれ誘電体層34,34間を巻回し、ス に、中間にフェライト層33をサンドイッチ状に配置し た骸旣体圀34,34を配置し、LFC廢32にインダ 力電極 (Ag 単体) 31を備えたLFC層32の上面 スイシンを形成した薛成よりなる。 [0018] そして、本実施例の場合、スパイラル状配 **模が、内部にフェライト圏33を配している数粒体圏3** 4.34間を巻回して形成するようにしているので、そ の構成を一層小型化できるように作用する。

れるものでなく、本発明の要旨を変更しない範囲内で変 形英施できる構成を含む。因に、前述した実施例におい [0019] なお、本発明は、上述した実施例に限定さ **たは、フェライト固をベタ印刷により配した格成で説明** したが、必要な箇所、例えば、導体と対応する部位にだ け、例えば、スクリーン印刷等によって配する構成とし **てもよい。また、フェライトシート体を予め形成し、に** れを徴層するようにして用いる構成としてもよい。

のLCフィルタによれば、フェライト層を内蔵している ことより、従来と同じスパイラル状配袋であっても、そ [発明の効果] 以上の説明より明らかなように、本発明 の磁騒時が痛いので、そのインダクタンスを大きへする ことができるという効果を有する。 [0020]

[0014] - 段簡例2-

に、容易に大きいインダクタンスを有するインダクタを [0021] また、本発明のLCフィルタによれば、イ とができるので、チップ自体をコンパクト化できると共 **内蔵させることができ、カットオフ周汝数のより低い分** 布定数型LCフィルタを得ることができるという効果を ンダクタ導体配線を短く、あるいは函数を少なくするこ 175 【0022】更に、本発明のLCフィルタによれば、励 数を少なくできるので、作成手数を簡略化でき、そのコ ストダウンを図れ、またインダクタの配線を短くできる ので、ESRの低減ができ、フィルタ特性の向上を図る 「価値の高角を説明如果を有する。

- 【図1】 本発明の第1実施例の展開斜視図である。
 - 第2 英施例の展開幹机図である。 [図2]
- 第4 英極的で、最上部のオーバーコート圏を 第3 東施例の展開斡視図である。 **省略した状態の展開斡視図である。** (図3) [図4]


・・・セラミックグリーンシート、2・・・フェライ ト圀、3・・・インダクタ導体(A B 導体)、4・・・ (符号の説明)


間母入力越子、5・・・個母出力越子、6・・・競戦体

頃、7・・・コンデンサ用導体、8・・・アース猛子、

车回 エライト層、22・・・誘性体層、30・・・アース電 フェライト图、13・・・インダクタ導体、14・・・ コンドンナ用導体、20・・・1FC層、21・・・フ 10・・・絶験体図、11・・・誘題体圏、12・・・

・LFC層、33・・・フェライト層、34・・₂ 結婚 . 32.. 極, 31···倡导入出力電極(Ag導体)





レロントページの弦み

(72)発明者 大友 省三山口県英林市大説町東分字結合2701番1 は元会社住友金属セラミックス内

JP Unexamined patent publication H6-20839

[CLAIM 1] An LC filter, which is made of a low-temperature sintered ceramic substrate that is sintered at 800 to 1000°C, characterized in that a ferrite layer is formed therein.

[CLAIM 2] The LC filter according to claim 1, wherein a ferrite material is placed on an insulating layer to form said ferrite layer, with a conductor being placed on said ferrite layer.

[0004]

[MEANS TO SOLVE THE PROBLEMS]

However, the above-mentioned distribution constant type LC filters have the following problems:

(1) Since it is difficult to install an inductor having a great inductance, it becomes difficult to obtain an LC filter that has a lower cut-off frequency. (2) In order to increase the inductance, it is necessary to increase the length of the spiral-shaped wiring for forming an inductor conductive layer or to increase the number of the layers.

(3) Since it is necessary to increase the length of the spiral-shaped wiring for forming an inductor conductive layer or to increase the number of the

layers, there is a limitation in miniaturizing the chip, and it is not possible to deal with an inductor form exceeding 50 to 100 nH due to limitations on the sizes and costs.

[0005]

The present invention has been made considering the aforewsaid problems, and its object is to provide an LC filter formed in a compact size and an inductor having a great inductance.